

**MOBHEL®**

## Таблицы приготовления эмали на весах

Назначение эмали: для окончательного окрашивания.

Обладает высоким блеском и стойкостью к УФ лучам.

<b>MOBHEL 2K акриловая автоэмаль (MIX)</b>		густая эмаль	отвердитель <b>9900 (1100)</b>	разбавитель <b>2100</b>
пропорции смешивания		<b>2,1</b>	<b>1</b>	9,0%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
<b>50</b>	49	33,9	16,1	4,5
<b>100</b>	98	67,7	32,3	9,0
<b>200</b>	196	135,5	64,5	18,0
<b>300</b>	293	203,2	96,8	27,0
<b>400</b>	391	271,0	129,0	36,0
<b>500</b>	489	338,7	161,3	45,0
<b>600</b>	587	406,5	193,5	54,0
<b>700</b>	684	474,2	225,8	63,0
<b>800</b>	782	541,9	258,1	72,0
<b>900</b>	880	609,7	290,3	81,0
<b>1 000</b>	978	677,4	322,6	90,0

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.