



Таблицы приготовления грунтов на весах

Назначение грунта: универсальный грунт для различных поверхностей, (оцинковка, алюминий, сталь), возможно использование в технологии окраски «мокрым по мокрому».

MOBIHEL 2K грунтовка 3:1 универсальная low VOC (сер.)		густой грунт	отвердитель 700 (1100)	разбавитель 2100
пропорции смешивания		3,7	1	12,1%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	44	39,4	10,6	6,1
100	87	78,7	21,3	12,1
200	175	157,4	42,6	24,2
300	262	236,2	63,8	36,3
400	350	314,9	85,1	48,4
500	437	393,6	106,4	60,5
600	525	472,3	127,7	72,6
700	612	551,1	148,9	84,7
800	700	629,8	170,2	96,8
900	787	708,5	191,5	108,9
1 000	875	787,2	212,8	121,0

Разбавитель не нужен.

Разбавитель добавляется только при нанесении эмали на сырой грунт (технология "мокрым по мокрому"). Рабочая вязкость 16 сек.

Назначение грунта: глянцевый грунт "мокрым по мокрому", грунт премиум класса. Наносится на **катафорезный грунт** (новые детали).

MOBIHEL 2K HS вторичная грунтовка 3:1 W/W low VOC (сер.)		густой грунт	отвердитель 700 (1100)	разбавитель 2100
пропорции смешивания		3,8	1	7,8%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	42	39,6	10,4	3,9
100	85	79,2	20,8	7,8
200	169	158,3	41,7	15,6
300	254	237,5	62,5	23,4
400	339	316,7	83,3	31,2
500	424	395,8	104,2	39,0
600	508	475,0	125,0	46,8
700	593	554,2	145,8	54,6
800	678	633,3	166,7	62,4
900	763	712,5	187,5	70,2
1 000	847	791,7	208,3	78,0

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.