

**MOBHEL®**

## Таблицы приготовления лаков премиум класса на весах

*Назначение лака: Лак премиум класса с **повышенным блеском**, **стойкий к царапинам**.*

<b>MOBHEL 2K бесцветный лак 2:1 FG «anti scratch»</b>		густой лак	отвердитель <b>8100</b>	разбавитель <b>2100</b>
пропорции смешивания		<b>2,1</b>	<b>1</b>	9,7%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	52	33,9	16,1	4,9
100	105	67,7	32,3	9,7
200	210	135,5	64,5	19,4
300	315	203,2	96,8	29,1
400	420	271,0	129,0	38,8
500	525	338,7	161,3	48,5
600	630	406,5	193,5	58,2
700	735	474,2	225,8	67,9
800	839	541,9	258,1	77,6
900	944	609,7	290,3	87,3
1 000	1049	677,4	322,6	97,0

*Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.*

*Назначение лака: HS лак премиум класса с быстрой сушкой и **повышенной твёрдостью**.*

<b>MOBHEL 2K HS 2:1 бесцветный лак DH low VOC</b>		густой лак	отвердитель <b>4100</b>	разбавитель <b>2100</b>
пропорции смешивания		<b>2</b>	<b>1</b>	0%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	50	33,3	16,7	0,0
100	99	66,7	33,3	0,0
200	198	133,3	66,7	0,0
300	297	200,0	100,0	0,0
400	396	266,7	133,3	0,0
500	495	333,3	166,7	0,0
600	594	400,0	200,0	0,0
700	693	466,7	233,3	0,0
800	792	533,3	266,7	0,0
900	891	600,0	300,0	0,0
1 000	990	666,7	333,3	0,0

*Допускается применение разбавителя 2100, если этого требуют условия окраски.*